

NATUR 2K ÖLFINISH 850-0025

Produktbeschreibung

NATUR 2K ÖLFINISH ist eine hochwertige Holzveredelung nach neuesten Kenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung auf Basis naturnaher Rohstoffe. Für Oberflächen für hohe Beanspruchung und hoher Wasserbeständigkeit im gesamten Treppen-, Möbel- und Innenausbau geeignet. NATUR 2K ÖLFINISH ist eine viskose Öl-Wachskombination mit hohem Festkörper auf Basis von pflanzlichen Ölen und Wachskomponenten. NATUR 2K ÖLFINISH ist für den Handauftrag eingestellt.

Anwendungsbeispiel

Küche Buche geölt

Holzschliff Korn 150/180

NATUR 2K ÖLFINISH mit dem Härter mischen.

MV 10:3 mit HÄRTER 800-0600

1 x NATUR 2K ÖLFINISH 850-0025 mit einem Ballen oder Pad auftragen.

Nach 5 - 10 min Einwirkzeit den Überschuss mit einem Ballen oder mit einem Pad maschinell abnehmen und einarbeiten.

Nach 24 – 36 Std. Trocknung mit guter Durchlüftung kann die Oberfläche vorsichtig benutzt werden. Die Endfestigkeit ist nach 5 - 7 Tagen gegeben.

Verarbeitung

NATUR 2K ÖLFINISH ist gebrauchsfertig eingestellt. Vor Gebrauch gut umrühren. Die Applikation erfolgt durch Rollen-, Pinsel- oder Ballenauftrag. Die übliche Auftragsmenge liegt bei ca. 25 - 40 g / m² pro Auftrag.

Nach einer ausreichenden Trocknung, 3 - 5 Stunden, kann NATUR 2K ÖLFINISH ein zweites Mal aufgetragen werden.

Die Grundierung kann mit Korn 320 oder Schleifpad geglättet werden. Vor dem Verarbeiten den Härter 800-0600 im Verhältnis 10:3 zugeben und gut einrühren.

Verdünnung mit NATUR VERDÜNNUNG 980-0003

Technische Daten

Leicht bräunliche niedrigviskose Flüssigkeit

Festkörperanteil: 100 % lösemittelfrei

VOC frei

Glanz: seidenmatt

Topfzeit: max. 24 Stunden

Hinweise

Mit NATUR 2K ÖLFINISH verunreinigte Textilien, Spritz- / Lackrückstände können zur Selbstentzündung neigen, daher mit Wasser tränken, unter Wasser sammeln oder im Freien zum Trocknen aufhängen und entsorgen. Das Produkt darf nicht in Spritzkabinen die mit nitrocellulosehaltigen Lack verunreinigt sind verarbeitet werden. Darunter zählen auch z.B. HD-CELL Produkte.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Prüfnormen

Entspricht der VOC-Richtlinie
Kategorie: f

DIN 68861 – 1 chemische Beständigkeit

GISCODE: Ö10

Rezeptur frei von:

giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.



Bestellhinweis

Bestellnr.:

850-0025-2,5LE

850-0025-1LK

2,5 l Gebinde

1 l Gebinde

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde ca. 3 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.